KRON build

Техническая карта

Профессиональная монтажная пена KRONbuild представляет собой однокомпонентную полиуретановую монтажную пену с повышенным выходом до 80 литров.

ЛЕТО

+5°C до +35°C



Характеристики продукта

KRONbuild MASTERS 80 монтажная пена обладает превосходной структурой ячеек и хорошей механической прочностью. Данная линейка монтажной пены KRONbuild MASTERS подходит для выполнения следующих работ:

Область применения:

- монтаж окон и дверей;
- изоляция линий горячего и холодного водоснабжения;
- заполнение швов и зазоров;
- заполнение пустот и сквозных трещин;
- строительство домов из сиппанелей.

Технические данные:

Основа	Полиуретан
Тип	Пистолетная
Способ отверждения	Влагой
Цвет	Светло-жёлтый
Образование поверхностной плёнки (мин) Плотность (g/cm³)	4-8
Время отверждения (час)	0,5-1
Плотность (kg/m³)	15-20
Выход (л)	до 80
Вторичное расширение	< 15%
Теплопроводность (mW/m*K))	< 40
Прочность адгезии (kPa)	> 80
Предел прочности (kPa)	> 35 (10%)
Прочность на сжатие (kPa)	> 120
Структура ячеек (%)	35 - 45
Влагопоглощение (до 24 ч)	≤ 1,5
Класс горючести	B3
Стабильность параметров (23°C)	0-1.0%
Окружающая среда	Не содержит CFC's, HCFC's, не разрушает озоновый слой
Токсичность	Не токсична
Термостойкость (°C)	от -40 до +100
Температура окружающей среды при использовании (°C)	от +5 до +35
Объём (мл)	850
Вес (гр)	1000
Срок годности	18 месяцев

KRONbuild

Техническая карта

Инструкция по применению

1. Перед использованием баллона его необходимо встряхнуть не менее 10-15 раз.
2. Очистите поверхность и распылите на неё немного воды.
3. Накручивая баллон на пистолет, держите баллон вертикально дном вниз.
4. Вертикальные щели необходимо заполнять пеной, начиная снизу и двигаясь вверх.
5. Удалите свежую пену с помощью очистителя. Отверждённую пену можно удалить только механически.

Важно!
Содержимое баллона находится под давлением. Не прокалывайте и не сжигайте. Не размещайте в горячей воде или вблизи радиаторов, печей или других источников тепла.
Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. При работе используйте непромокаемые перчатки, защитные очки и подходящую рабочую одежду. Перед использованием прочитайте все инструкции и информацию по безопасности. Продукт не содержит формальдегида. Отверждённая пена не токсична.

Советы по безопасности

Хранить в недоступном для детей месте
Держать в вертикальном положении
Укрывать от прямых солнечных лучей
Не подвергать воздействию температуры, превышающей +50°C
Не прокалывать и не поджигать даже после использования
Не курить во время всей работы
По соображениям безопасности, пожалуйста, надевайте защитные перчатки, а также защитные очки перед использованием пены KRONbuild

Хранение продукта

Хранить в сухом прохладном месте при температуре от +5°C до +35°C. Держать вдали от открытого пламени. Избыточное тепло может вызвать преждевременное старение компонентов, что приводит к сокращению срока хранения.
KRONbuild MASTERS 80 можно использовать повторно, следуя инструкциям по продукту.
Срок годности 18 месяцев.

Условия транспортировки

Температурный режим транспортировки от -25°C до +50°C.